

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт



- укрепляет поверхность
- увеличивает срок службы финишных материалов и покрытий
- для внутренних и наружных работ
- эффективно обеспыливает поверхность
- выравнивает впитывающую способность
- облегчает устройство наливных полов
- удобен в применении, подкрашен для визуального определения обработанных участков




для внутренних
и наружных работ



выравнивание
влагопоглощения



высокая проникающая
способность



расход грунта

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укрепления рыхлых, мялящих и сильновпитывающих оснований, а также для обработки поверхности перед нанесением ровнителей для полов, технологического обеспыливания. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы, лакокрасочные материалы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, кирпичные и каменные кладки.

Температура выполнения работ, °С	от +5 до +30
Расход состава, мл/м ²	100
Время до нанесения следующего слоя, не менее, мин	30
Время высыхания для дальнейшей отделки, ч	3
Площадь нанесения 10 л, м ²	100
Морозостойкость при транспортировке (до -40°С), не более, цикл	5

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНИВЕНИЯ

Готовый к применению акриловый
полимерный грунт

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Подготовка поверхности

Перед нанесением материала на сухое основание, необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные, битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с основанием.

2. Нанесение материала

Грунт наносится в 1-4 слоя (в зависимости от впитывающей способности основания) с помощью кисти с плотной щетиной, макловицы или валика с синтетическим ворсом. Повторное грунтование допускается через 30-40 минут. Нанесение последующих материалов возможно после полного высыхания грунта.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нанесении обеспечить вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании на кожу или в глаза – промыть водой. Не сливать остатки грунта в канализацию или водостоки

СОСТАВ

Сополимерная акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку и хранение производить в плотно закрытой оригинальной упаковке в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке внутри помещений при температуре от +5 до +30 °С – 18 месяцев с даты изготовления. При транспортировке допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40 °С. В случае замораживания выдержать грунтовку в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать.