



Пескобетон М300



*Фасуется в мешки 40 кг и 50 кг.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь М300 применяется для устройства высокопрочных стяжек, в качестве несущего слоя, устройства фундаментов зданий и сооружений, приготовления тротуарной плитки, для возведения и ремонта бетонных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Влажность сухого состава, %	0,2
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	5
Содержание зерен наибольшей крупности, % не более	1
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,12-0,15
Подвижность смеси по ОК, см	7-8
Расход смеси, кг/м2/мм	1.8-2.0
Класс прочности при изгибе, (28 суток), МПа	5,2
Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа	30,5
Водопоглощение, % не более	7,2
Температура применения, ОС	+5° +30°
Жизнеспособность раствора, мин	120
Морозостойкость циклов не менее	F 150
Морозостойкость контактной зоны, циклов не менее	Fкз 150
Насыпная плотность, кг/м³	1700-1800
Адгезия к основанию (28 суток), МПа	0,5

ВНИМАНИЕ

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП на конкретный тип работ. При возникновении вопросов, обращайтесь к Производителю.



ИНН/КПП 9721043198/772101001



Betonit.su



11674, г. Москва, ул. Ухтомского
ополчения, д.2, квартира 165



8 (499) 455-02-31



Пескобетон М300

ИНСТРУКЦИЯ по применению

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, структурно-прочным, очищенным от пыли, жировых загрязнений, смазочных масел, лакокрасочных покрытий и т.п.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Для приготовления растворной смеси применяйте чистую холодную воду. Сухую смесь постепенно добавляйте в воду (0,12-0,15 л/кг), одновременно тщательно перемешивая до исчезновения комков и образования однородной массы. Готовая смесь должна быть использована в течение 120 минут.

Не допускается добавление в смесь посторонних добавок или примесей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков. Принудительная сушка готовой поверхности не допускается. При укладке раствора на больших площадях после его затвердевания (1-2 суток) рекомендуется производить нарезку компенсационных швов в слое уложенного материала.

Не допускается совместное применение с материалами, содержащими ГИПС.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка и минерального наполнителя. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).



ИНН/КПП 9721043198/772101001



Betonit.su



111674, г. Москва, ул. Ухтомского
ополчения, д.2, квартира 165



8 (499) 455-02-31

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ ООО «ФОРА» г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д. 2
--	--

Наименование продукции Сухая смесь Бетонит М-300

№ партии _____

Дата изготовления _____

№№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно ГОСТ 31357-2007	Фактические результаты
1	Цвет	серый	соотв.
2	Влажность сухого состава, %	0,2	0,2
3	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	5	5
4	Содержание зерен наибольшей крупности, % не более	5	1
5	Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	-----	0,12-0,15
6	Подвижность смеси по ОК, см	7-8	7-8
7	Расход смеси, кг/м ² /мм	----	1.8-2.0
8	Класс прочности при изгибе, (28 суток), МПа	5	5,2
9	Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа	30	30,5
10	Водопоглощение, % не более	8	7,2
11	Температура применения, °С	----	+5 +30
12	Жизнеспособность раствора, мин	----	120
13	Морозостойкость циклов не менее	F 50	F 150
14	Морозостойкость контактной зоны, циклов не менее	Fкз 50	Fкз 150
15	Насыпная плотность, кг/м ³	---	1700-1800
16	Адгезия к основанию (28 суток), МПа	0,4	0,5

Технолог: _____ / Трапезов И.Н

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 12 месяцев

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
Единый перечень продукции РФ	Смеси сухие строительные
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-RU.PA01.B.17409/23
Дата регистрации декларации	16.05.2023
Дата окончания действия декларации о соответствии	15.05.2026
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1185022003980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5022056408
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРСТРОЙ"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЛИДЕРСТРОЙ"
Фамилия руководителя юридического лица	КИТИН
Имя руководителя юридического лица	ИЛЬЯ
Отчество руководителя юридического лица	ВЛАДИМИРОВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	140413, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, КОЛОМНА Г., Ш. ПИРОЧИНСКОЕ, Д. 24
Адрес места осуществления деятельности	140413, РОССИЯ, Московская обл, г Коломна, ш Пирочинское, д. 24

Контактные данные

Номер телефона	+7 9269181417 +7 4955405654
Адрес электронной почты	LiderStroyKLMN@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	14.06.2019

Дата присвоения ОГРН	18.07.2018
Код причины постановки на учет (КПП)	502201001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1185022003980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5022056408
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРСТРОЙ"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЛИДЕРСТРОЙ"
Фамилия руководителя юридического лица	КИТИН
Имя руководителя юридического лица	ИЛЬЯ
Отчество руководителя юридического лица	ВЛАДИМИРОВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	140413, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, КОЛОМНА Г., Ш. ПИРОЧИНСКОЕ, Д. 24
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 9269181417 +7 4955405654
Адрес электронной почты	LiderStroyKLMN@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	14.06.2019
Дата присвоения ОГРН	18.07.2018
Код причины постановки на учет (КПП)	502201001

Производственные площадки

140413, РОССИЯ, Московская обл, г Коломна, ш Пирочинское, д. 24

Адрес производства продукции

140413, РОССИЯ, Московская обл, г Коломна, ш Пирочинское, д. 24

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Сухая смесь М300

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Сухая смесь М300
Коды ОКПД 2	23.64.10
Код ТН ВЭД ЕАЭС	3816000000

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31357-2007
Наименование стандарта, нормативного документа	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр «Строительство» в составе ООО ИТЦ «Строительство», свидетельство о признании компетентности № RU.ИСС.Л.008 с 11.05.2021 по 10.05.2026, аттестат аккредитации № RU.ИСС.АЛ.209А с 11.05.2021 по 10.05.2026
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	123060, РОССИЯ, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Щукино, ул Маршала Рыбалко, д. 2 к. 6, этаж 3, помещ./ком./офис I/20/305.1

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	15.03.2023
Номер протокола	ИТЦ/153-9

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения	РОССИЯ
-------------------------	--------

QR - код

