



ФАСОВКА: 25 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 48

# ВОЛМА- Керамик

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ  
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ  
ПОМЕЩЕНИЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-5 ММ
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	ОТ +5 ДО +30°С
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ НА 1 КВ.М ПОВЕРХНОСТИ - ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ С ЗУБОМ 8Х8 ММ/10Х10 ММ	3,5 КГ/4,5 КГ
- ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,3 КГ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА	3 ЧАСА
ЦВЕТ	СЕРЫЙ
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,18-0,22 Л
- НА 25 КГ СУХОЙ СМЕСИ	4,5-5,5 Л
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	10 МИН
ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ	24 ЧАСА
АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ	НЕ МЕНЕЕ 0,5 МПА
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F 35

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера. Рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ.

## ОСНОВАНИЯ:

Оштукатуренные цементными и цементно-известковыми составами; бетонные основания; облицовка цементных стяжек и гипсовых конструкций.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным ото пыли и строительных загрязнений. Подготовленное слабовпитывающее основание обработать грунтовкой, образующей шероховатости, сильновпитывающее основание - грунтовкой глубокого проникновения.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Залить в емкость чистую воду (температура воды от +10 °С до +20 °С) из расчета 0,18-0,22 л воды на 1 кг сухой смеси. Замешать раствор электродрелью с насадкой или строительным миксером в течение 4-5 минут до получения однородной массы. Затем выдержать паузу в течение 10 минут, после чего повторно перемешать в течение 1 минуты. Приготовленный раствор можно использовать в течение 3 часов.

#### ПОРЯДОК РАБОТ:

Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой гладилки и распределить до получения одинаковой поверхности, затем профилировать структуру зубчатой стороной гладилки. Открытое время работы с раствором - 10 минут. Плитку уложить на клеевой слой и плотно прижать со смещением. Время корректировки плитки - 10 минут после ее укладки. Затирку швов выполнять специальной затиркой, не ранее чем через 24 часа. Работы проводить в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с сухой клеевой смесью «ВОЛМА - Керамик» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Не допускать контакта с водой. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.