



Mascarade

www.mascarade.ru

акриловая краска

"Dune"

Декоративное покрытие "Dune" - это краска для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и наполнителей, придающих стенам легкий металлизированный эффект.

"Dune" идеально подходит для создания, как классического, так и современного интерьера. Позволяет получить бархатистые цвета, а также создает приятные визуальные и осязательные ощущения, которые придают помещениям необыкновенно уютный вид и соответствуют современным тенденциям декора интерьеров.

Преимущества

Паропроницаемая; эффект бархатистых стен; экологически чистый материал.

Область применения

Предназначена для финишной декоративной отделки стен, потолков, колон, фризов и других архитектурных деталей интерьера. Наносится на оштукатуренные и отшпатлеванные ровные поверхности. Выпускается в двух базах: золото и серебро. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам БОЛАПС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.

Подготовка основания

Основание должно быть очищено от грязи пыли, отстающих частиц, старой краски. Декоративное покрытие должно наноситься на идеально ровную и прочную поверхность. Для создания ровной и гладкой поверхности рекомендуется использовать шпатлевку "Гипс-эластик" для первых слоев и шпатлевку "Imperia" для завершающего тонкого слоя. После высыхания через 12 часов необходимо загрунтовать поверхность грунтом "Укрепляющий".

Нанесение

Велюровым валиком или краскопультом на подготовленную поверхность наносится в один слой краска "Uno Acryl" разбавленная до 10% водой и заколерованная в выбранный тон. Краска "Dune" заколерованная в тот же цвет, но на полтона темнее наносится через 12 часов после высыхания краски "Uno Acryl" маленьким, средним или большим шпателем, раклей из нержавеющей стали. Покрытие может наноситься короткими гладкими штрихами, накладывая каждый в перекрестном направлении. Требуется минимум два слоя для получения уникального рисунка. Время высыхания между слоями 12 часов. Для создания популярного эффекта "Damask" необходимо нанести велюровым валиком первый слой краски "Uno Acryl". Затем натуральной морской губкой нанести слой "Dune", разбавленный водой. Для получения более насыщенного рисунка "Dune" можно не разбавлять. Материал "Dune" может наноситься в два слоя ворсяным валиком с разбавлением до 10%, перед высыханием 2 слоя поверхность можно сгладить пластмассовым шпателем.

Многогранность "Dune" позволяет применять и другие инструменты для создания индивидуальных эффектов.

Для дополнительной защиты поверхности и придания ей водоотталкивающих свойств, позволяющих проводить интенсивную влажную уборку, рекомендуется поверх "Dune" наносить финишный акриловый лак.

Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять краску одной партии. В случае если приходится применять краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1. Не рекомендуется оставлять прямолинейные границы между участками нанесения материала.

Применение материала осуществляется при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +35°C. По окончании работы инструменты промыть водой.

Транспортировка и хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.



Mascarade

www.mascarade.ru

Технические характеристики

"Dune"

Цвет	Базовый: золото и серебро. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
pH	7,0-8,0
Время высыхания до касания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
Стойкость к воздействию щелочи, ч, не менее	24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	Более 1000 циклов. Стойкость к легкой влажной уборке. Стойкость к мытью с моющими неабразивными средствами при использовании финишного акрилового лака.
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Рекомендуемая толщина нанесения всех слоев, мм, не более	0,5
Расход, кг/м ²	0,1-0,3 в зависимости от требуемого эффекта и количества слоев
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +60

Меры безопасности

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Упаковка – пластиковая банка - 1кг и ведро – 5кг.

ТУ 2316-038-568-5207-10



ООО "БОЛАРС-Маркетинг"
горячая линия: 8-800-100-71-17
www.mascarade.ru