



homaton 09

Грунтовка глубокого проникновения,
стойкая к щелочам

Грунтовка предназначена для подготовки к окрашиванию гипсокартонных, оштукатуренных и любых других пористых и мелкопористых поверхностей на минеральной и древесной основах. Глубоко проникает в основание. Обеспечивает паропроницаемость и способствует закреплению поверхностей, улучшает прочность сцепления с последующим покрытием. Грунтовка обладает стойкостью к щелочному воздействию при нанесении на бетонные и цементные основания. Обработка грунтовкой помогает сократить расход водно-дисперсионных лакокрасочных материалов при окрашивании.

■ Свойства

- подготавливает поверхность перед окрашиванием
- препятствует образованию грибка и плесени под лакокрасочным покрытием
- уменьшает расход краски
- не содержит летучих растворителей
- готова к применению
- обеспечивает оптимальную паропроницаемость
- глубоко проникает в основание
- повышает водостойкость и долговечность покрытия
- способствует закреплению поверхности основания
- улучшает прочность сцепления основания с последующим покрытием
- морозостойкая
- пожаро- и взрывобезопасна

■ Тара и упаковка

Пластиковая канистра 5 кг, 10 кг.

■ Основа

Водная дисперсия акрилового сополимера.

■ Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Основа: | водная дисперсия акрилового сополимера |
| Цвет: | белый |
| Показатель pH: | не менее 6,5 |
| Нанесение: | кисть, валик |
| Расход на один слой, г/м ² : | 80-100 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Условия хранения и транспортировки: | 5 циклов замораживания и оттаивания до -40°C , при транспортировке возможно одноразовое замораживание в течение 30 суток, не рекомендуется хранить в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов |
| Упаковка: | пластиковая канистра 5 кг, 10 кг |
| Наличие опасных веществ: | не содержит |

▪ **Требования к основанию**

Способ подготовки поверхности зависит от типа основания. Основание должно быть очищенным от остатков старого клея, мастики, пыли, жиров, и масел; выровненным и просушенным. При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87).

▪ **Применение**

Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить в один слой кистью или валиком. В случае сильно впитывающих оснований рекомендуется нанесение второго слоя. Второй слой наносится через 3-5 часов после первого. Работы по грунтованию поверхностей проводить при температуре не ниже $+8^{\circ}\text{C}$. Разбавление не рекомендуется. Окрашивание финишными водно-дисперсионными материалами производить после полного высыхания грунтовки (24 часа).

▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C . 5 циклов замораживания/оттаивания. Не допускается хранение в замороженном состоянии более 1 месяца, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке.

▪ **Гарантийный срок хранения**

12 месяцев.