

PK PROFI SEAL SMP

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое отверждение и ввод в эксплуатацию
- Легкое шлифование
- Высокая прочность
- Высокая эластичность
- Безопасность для здоровья укладчика
- Без воды, растворителей и силикона
- Широкая цветовая гамма
- Возможность лакировки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PK PROFI SEAL SMP (ПК Профи Сил СМП) - специальный MS-полимерный герметик для заполнения швов и зазоров необработанного или лакированного паркета, имитирующий цвета древесины различных сортов.

PK PROFI SEAL SMP обладает повышенной стойкостью к механическому износу и способностью компенсировать влажностные деформации элементов напольного покрытия. Помимо герметизации может применяться в целях фиксации отдельных элементов напольного покрытия (например, плинтусов), и обеспечивает упруго-эластичное соединение. Для внутренних работ.

PK PROFI SEAL SMP рекомендован для использования в помещениях с повышенной влажностью, а также для работы в контакте с любыми видами древесины. Обладает прекрасной адгезией к бетону, металлу, керамике, камню.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Состояние поверхности паркета до герметизации определяет последующую устойчивость шва. Необходимо обеспылить швы и удалить следы загрязнений. Паркет из маслянистой древесины, при необходимости, обезжирить ацетоном и просушить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанести защитную ленту вдоль обрабатываемых швов паркета. Срезать конический носик картриджа, навинтить наконечник и обрезать его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Выдавить клей-герметик непрерывной полосой, хорошо заполняя шов, на 15%-25% превышая его объем. В случае если дальнейшая шлифовка паркета не планируется, необходимо вы-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	MS-полимер
Плотность	Около 1,6 г/см ³
Время пленкообразования	30 минут
Время высыхания	(шлифовка) 24 часа
Усадка (DIN 52451-PY)	Не более чем 3%
Термостойкость	От -30°C до +80°C
Температура применения	+5°C до +35°C
Расход (шов 5 x 5 мм)	12 м.п./картридж
Твердость по Шору А	45
Максимальное смещение	Не более 15% относительно исходной ширины шва
Цвет	бук светлый, бук темный, клён, дуб, вишня, орех, венге

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ровнять шов шпателем и снять защитную ленту сразу после завершения нанесения. В случае с последующей шлифовкой, необходимо срезать излишки герметика специальным ножом и удалить защитную ленту через 2-3 суток после нанесения герметика. Открытие движения возможно через 3

дня после нанесения.

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи ацетона. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом с помощью скребков или шлифованием. Если материал не использован полностью, необходимо оставить использованный наконечник на открытом картридже. При последующем использовании картриджа, необходимо заменить наконечник.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой паркета. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ с **PK PROFI SEAL SMP**, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.

Работы необходимо производить в тщательно очищенном от пыли помещении.

До начала работы рекомендуется выдержать паркет в месте укладки не менее 48 часов.

Для достижения оптимального результата применения, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C, защищенной от прямых солнечных лучей в прохладном помещении. Срок годности (ВВхххх) см. на боковой поверхности упаковки. Допускается замораживание продукта при транспортировке до -20°C. В случае замораживания продукта обеспечить естественное размораживание при комнатной температуре в течение 24-48 часов. После замораживания возможно снижение реакционной способности герметика и увеличение сроков первичного схватывания и высыхания. Срок годности продукта 12 месяцев.

УПАКОВКА

Картридж объемом 290 мл.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество в гофрокоробе, штук	12	
Количество на паллете, шт	1152	
Клен	Артикул	30131037
	Штрих-код	4008373120918
Темный бук	Артикул	30131034
	Штрих-код	4008373120956
Светлый бук	Артикул	30131035
	Штрих-код	4008373120949
Дуб	Артикул	30131036
	Штрих-код	4008373120932
Вишня	Артикул	30131033
	Штрих-код	4008373120963
Орех	Штрих-код	30131032
	Штрих-код	4008373120970
Венге	Штрих-код	30131031
	Штрих-код	4008373120987

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании в глаза: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Посетить врача.

При проглатывании и попадании внутрь: немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью. Незначительное неопасное для укладчика количество метанола выделяется в процессе гидролиза. Не допускать попадания продукта в канализацию/водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов. Если требуется врачебная консультация, приготовьте упаковку или этикетку с маркировкой. При попадании на кожу при контакте с кожей незамедлительно промыть большим количеством воды с мылом

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

